

SLOVAKRYL PROFI ZÁKLAD

TECHNICKÝ LIST



- ✓ zlepšuje priľnavosť náteru
- ✓ preniká hlboko do dreva
- ✓ jednoduchá aplikácia

POPIS:

Slovakryl Profi Základ je zmes pigmentov a plnív vo vodnej disperzii akrylátového pojiva s prídavkom aditív.

POUŽITIE:

Slovakryl Profi Základ je vhodný na základné nátery dreva, drevotrieskové a drevovláknité materiály. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pred použitím musí byť podklad dokonale vyschnutý (vlhkosť dreva max. 12 %), dobre obrúsený (brúsny papier č. 80 - 120), zbavený nečistôt, prachu, živичných škvŕn (nitroriedidlom) a v prípade potreby ošetrený vhodným biocídnym prípravkom proti drevokazným škodcom.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY:

Pred použitím dôkladne premiešať. Nespotrebované balenie dobre uzavrite a spotrebujte čo najskôr.

RIEDENIE:

- vodou

Vysoké nariadenie spôsobuje zníženie hrúbky náteru, čím sa stráca krycia schopnosť.

PODMIENKY PRI APLIKÁCI:

Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota okolia a podkladu + 10 °C až +30 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %. Optimálna teplota pri nanášaní je 17 °C až 25 °C s relatívnou vlhkosťou 40 - 70 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Neodporúča sa natierať počas mrazu, hmly, horúcich a daždivých dní.

APLIKÁCIA:

Náter sa zvyčajne nanáša v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu v intervale 3 hodiny. Medzi jednotlivými vrstvami je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsnym papierom č. 150-240. Počas aplikácie je potrebné farbu občas premiešať.

- spôsob aplikácie: štetec, valček, striekanie

ČISTENIE POUŽITÉHO NÁRADIA:

- odporúča sa očistiť vodou

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:

- 6 - 9 m²/ kg na jednu vrstvu



INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Balenie: 0,75 kg.

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Skladovanie: V pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote +5 až +30 °C. Počas skladovania je povolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny. Chrániť pred mrazom a pred priamym slnečným žiarením.

Odtiene:

0100 - biely

Horľavosť: Slovakryl Profi Základ nie je horľavá kvapalina.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosti v kvapalnom stave

<i>výtokový čas, F4 (20°C / 50 % RV)</i>	min. 60 s
<i>obsah neprchavých zložiek (1 hod./125°C / 1g)</i>	min. 40 %
<i>hustota (20°C)</i>	min. 1,20 g.cm ⁻³
<i>Vlastnosti pri zasychaní: doba zasychania</i>	
<i>odolnosť voči prachu</i>	1hod.
<i>zasychanie</i>	2 - 3 hod.
<i>pretierateľné</i>	3 hod.
<i>Vlastnosti zaschnutého náteru</i>	
<i>vzhľad</i>	hladký, polomatný až matný
<i>kryvosť</i>	stupeň 2

Informácie týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

JK: 246-238-09 PND: 01-3029-02 S

Dátum revízie: 03.10.2022

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zohľadniť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

