



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

S Y N P U R LAK polyuretánový email

Popis :

Synpur lak je polyuretánový dvojzložkový lak na kameň a kamenný koberec

Farebné odtiene :

Bezfarebný

Použitie :

Synpur lak sa používa ako vrchný lesklý lak na vnútorné a vonkajšie nátery prírodného a umelého kameňa, kamenných kobercov a iných stavebných materiálov (tehla, betón, murivo). Náter je vhodný na úpravu plôch vystavených náročným poveternostným vplyvom, mechanickému zaťaženiu, účinkom čistiacich a chemických prostriedkov. Poskytuje zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu.

Výrobok sa nesmie používať na úpravu povrchov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou, na nátery hračiek a detského nábytku.

Aplikácia: štetcom, valčekom alebo striekaním

Riedenie : pred použitím výrobok dôkladne premiešať a následne zmiešať s TVRDIDLOM U 7001 v hmotnostnom pomere 4 diely SYNPUR lak a 1 diel TVRDIDLO. Aplikovať 20-30 minút po natužení.. Životnosť natuženej zmesi je cca 5 hodín.

Príklad náterového postupu:

- Výrobok sa nanáša na suchý, čistý kameň, betón, murivo a vyzretý kamenný koberec.
- V prípade náteru na savý podklad použiť penetračný náter zo SYNPUR lak riedený RIEDIDLOM U 6051 v pomere 1:1. Ak je nutné aplikovať aj druhý náter, tento vykonať po 24 hodinách.
- Výrobok v prípade potreby riediť RIEDIDLOM U 6051 alebo U 6052.
- Optimálna teplota prostredia a povrchu pri aplikácii +10°C až + 25°C. Vysoká relatívna vlhkosť a nízke teploty spomaľujú zasychanie.

Výdatnosť : 3 – 5 m²/kg v závislosti od savosti podkladu.

Vlastnosti náterovej hmoty :

Kategória: A/j Špeciálne dvojzložkové náterové látky OR

Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l

Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: max. 490 g/l

Hustota prípravku: 0,92 - 1,02 g/cm³

Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 510 g/l

Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,495 kg/kg výrobku

Obsah neprchavých látok – sušiny: 42 % – 47 %

Balenie : 0,7 lit. ; 2,5 lit. ; 4 lit.

Záručná doba: 48 mesiacov



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

Skladovanie :

Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a priamymi účinkami slnečného žiarenia, skladovať v pôvodných, dobre uzavretých obaloch pri teplotách + 5 °C až + 25 °C.

Likvidácia odpadov a obalov :

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaobchádzajte ako s nebezpečným odpadom.

Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.

Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.

Výrobok je horľavou kvapalinou I. triedy nebezpečnosti.