



NOVOCHEMA



Aplikácia:



štetcom



valčekom

PRED POUŽITÍM DÔKLADNE PREMIEŠAŤ

RENOLAST

asfaltohliníková reflexno-izolačná náterová hmota

Použitie:

Na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov (IPA, Parabit a pod.) a plechu, na nátery muriva, betónu a dreva, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov. Tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných priestorov.

Vlastnosti náteru:

- výborná priľnavosť k podkladu
- zvyšuje izolačné vlastnosti podkladu
- odráža svetelné a tepelné lúče a tým zabraňuje prehriatiu priestorov pod náterom.

Riedenie:

Výrobok sa dodáva v konzistencii na priame použitie, neriedi sa. Pomôcky možno očistiť RIEDIDLOM S 6006.

Príklad náterového postupu:

Náter bitumenového podkladu (asfaltových pásov napr. IPA, Parabit a pod.)

- podklad musí byť suchý, čistý, zbavený nesúdržných častí
- staršie a zvetrané podklady ošetriť najskôr asfaltovým penetračným náterom PENETRAN
- 2 nátery asfaltohliníkovou reflexnou náterovou hmotou RENOLAST
- druhý náter nanášať po dôkladnom zaschnutí prvého náteru, najskôr však po 4 hodinách.

Náter kovového podkladu (plechu)

- podklad musí byť suchý, čistý, zbavený hrdze a nesúdržných častí
- plechové podklady môžu, ale nemusia byť ošetrené základným náterom napr. SYNTADUR alebo SYZAN
- v prípade obnovy staršieho náteru RENOLASTU aplikovať nový náter RENOLASTU priamo na starý náter
- 2 nátery asfaltohliníkovou reflexnou náterovou hmotou RENOLAST
- druhý náter nanášať po dôkladnom zaschnutí prvého náteru, najskôr však po 4 hodinách.

Doporučená aplikačná a skladovacia teplota je +5°C až +25°C

Balenie: 3 kg; 7 kg; 16 kg; 30 kg; 35 kg

Odtiene: strieborný (RAL 9006 - STN 9110)

Výdatnosť: 8 – 10 m²/kg, závisí od drsnosti podkladu



NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28, 934 39 Levice,
tel.: 00421/36/63 12 267, www.novochema.sk