



NOVOCHEMA



Aplikácia:



štetcom



valčekom



striečaním

PRED POUŽITÍM DÔKLADNE PREMIEŠAŤ

SYNTA BEZFAREBNÁ

lak syntetický bezfarebný

Použitie:

Ako vrchný transparentný náter na drevo a kovy opatrené základným náterom, tiež náterom vrchnej náterovej hmoty (napr. odtieň STN 9110 resp. RAL 9006, kde môže dôjsť k odieraniu hliníkovej pasty). Dá sa použiť v interiéri aj v exteriéri.

Vlastnosti náteru:

- jednoduchá aplikácia
- odolný voči poveternostným vplyvom.

Riedenie:

RIEDIDLO S 6001 pre striekanie; S 6006 pre natieranie štetcom a valčekom.



NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28, 934 39 Levice,
tel.: 00421/36/63 12 267, www.novochema.sk

Príklad náterového postupu:

náter dreva:

- úprava povrchu pred nanášaním (obráusenie, zbavenie živice, odstránenie nečistôt)
- 1x napustiť napúšťadlom napr. FERMEŽ LANOVÁ alebo DREVONOL; ďalšie nátery aplikovať po 48 hodinách
- prebrúsenie náteru brúsny papierom, ak je potrebné
- 1 až 2x náter SYNTA BEZFAREBNÁ (druhý náter možno vykonať najskôr po 24 hodinách)

náter kovu:

- úprava povrchu pred nanášaním (odstránenie hrdze, okují, prachu, mastnoty a iných nečistôt)
- 1 až 2x náter základnou farbou SYNTADUR alebo SYZAN
- tmelenie a prebrúsenie, ak je potrebné
- v prípade potreby aplikovať náter v 1 až 2 vrstvách náterovou hmotou SYNTA požadovaného odtieňa
- 1x náter SYNTA BEZFAREBNÁ; náter vykonať najskôr po 24 hodinách.

Doporučená aplikačná a skladovacia teplota je +5°C až +25°C

Balenie: 0,75 l; 4 l

Odtiene: bezfarebný, v lesklom a matnom prevedení

Výdatnosť: 12 – 14 m²/l

