

Technický list



PENETRA **SUN** EMULZIA

Penetračná akrylátová emulzia

- Zloženie :** Disperzia styrenakrylátového kopolyméru s prísadou aditív.
- Použitie :** Používa sa na úpravu podkladu pred prevádzaním povrchových úprav akrylátových fasádnych náterových hmôt **SUN AKRYL** a dekoratívnych omietok **FASADE SUN MOZAIKA**.
- Vlastnosti :** Zvyšuje priľnavosť povrchových úprav k podkladu, zjednocuje a znižuje savosť podkladu, predlžuje spracovateľnosť nasledujúcej povrchovej úpravy.
- Farba :** Mliečne sfarbená disperzia, po aplikácii a vyschnutí zostáva náter transparentný.
- Nanášanie :** Nanáša sa fasádnym valčekom, maliarskou štetkou, alebo striekacím zariadením.
- Výdatnosť :** cca 15-25m² /liter (po zriedení)
- Riedidlo :** Voda

Požiadavky na podklad:

Vhodnými podkladmi sú vápenné, vápennocementové a cementové omietky, stierkové vrstvy kontaktných zateplovacích systémov, sadrokartón a pod.
Všetky podklady musia byť vyzreté, pevné, nepohyblivé, suché, bez trhlín, prachu a mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častíc.
Najnižšia teplota pri spracovaní by nemala klesnúť pod +5°C. Nanášanú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom a dažďom.

Spôsob spracovania :

Penetračná akrylátová emulzia „**PENETRA SUN**“ sa riedi čistou vodou v pomere 1:1 - 1:2 podľa savosti podkladu.

Na veľmi savé podklady doporučujeme penetračný materiál riediť pomerom 1:2 a nanášať vo dvoch vrstvách. Po dokonalom vyschnutí prvej vrstvy nanášame druhú.

- Balenie :**
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Plastové obaly s uzáverom | |
| 10 lit. kanister, | 1 paleta = 40 ks = 400 kg |
| 5 lit. kanister, | 1 paleta = 72 ks = 360 kg |
| 1 lit. fľaša, | 1 kartón = 10 ks = 10 kg |

Skladovanie : Penetračné náterové hmoty sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až +25°C v suchých a uzavretých skladoch.

POZOR ! CHRÁŇTE PRED MRAZOM A PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM !

Čistenie : Náradie, nádoby a nástroje je potrebné pred zaschnutím ihneď umyť vodou. Rovnako je treba ihneď umyť všetky vstavané, ako sú obklady, oplechovania, okná a pod.

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby

Bezpečnosť práce : Penetračna akrylátová emulzia „PENETRA **SUN**“ je netoxická a nehorľavá. Pri dodržiavaní základných hygienických zásad je zdravotne nezávadná. Pri práci si chráňte telo pracovným odevom ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným krémom. Pri aplikácii striekaním používajte ochranný štít, alebo okuliare. Pri práci nepiť, nejesť, nefajčiť. Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetríte regeneračným krémom.

Upozornenie : Nanosená penetrácia musí byť zabezpečená proti **mrazu a dažďu** až do úplného vyschnutia (pri teplotách pod 10°C a vysokej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje až na 72 hodín).

Dátum vyhotovenia 30.6.2012

Vypracoval : SUNCOLOR spol. s r.o.