



STIERKA **SUN** SUPERBIELA

Vnútná stierková omietka – hladká

- Zloženie:** Zmes plnidiel dispergovaných vo vodnej vinylacetátovej disperzii vodného skla a iných aditív, ktoré upravujú sedimentáciu a spracovateľnosť. Dodávajú sa hotové na priame použitie v pastovitej konzistencii.
- Použitie:** Vnútná stierková omietka sa používa na povrchové úpravy interiérov a monolitických objektov. Je určená k vytváraniu dokonale hladkých ako aj drsných (kvapľových) povrchov, alebo ako podkladová vrstva pod tapety, glejové a latexové nátery.
- Farba :** Biela.
- Nanášanie:** Špeciálnym striekacím zariadením, alebo ručne pomocou rôzne širokých gumových, alebo oceľových stierok.
- Postup :** Povrch podkladu musí byť zbavený prachu, nečistôt mastných škvŕn a starých náterov, ktoré by mohli znížiť kvalitu priľnavosti omietky. Pri savých podkladoch a na spevnenie podkladu odporúčame penetrovať, penetračným roztokom PENETRA **SUN** / v pomere 1:2, Penetra-voda /.
Na takto pripravený podklad začneme nanášať stierkovú hmotu v dvoch až troch vrstvách podľa potreby, záleží to od nerovnosti podkladu. Po dokonalom vytvrdnutí podkladu je vhodné povrch prebrúsiť brúsnym papierom č.100.
- Spotreba :** cca 0,8 – 1,8 kg/m² – v jednej vrstve v závislosti od podkladu.
- Riedenie :** Vodou.
- Balenie :** Plastové obaly s uzáverom
30 kg balenie = 16 ks/pal. = 480 kg
15 kg balenie = 33 ks/pal. = 495 kg
9 kg balenie = 54 ks/pal. = 486 kg
4 kg balenie = 96 ks/pal. = 384 kg
2 kg balenie = 150 ks/pal. = 300 kg
- Skladovanie :** Vnútné stierkové omietky sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až 30°C v suchých a uzavretých skladoch.
POZOR ! CHRÁŇTE PŘED MRAZOM A PRIAMIM SLNEČNÝM ŽIARENÍM !
- Čistenie :** Nástroje a nádoby je potrebné ihneď po použití umyť vodou. Rovnako je treba ihneď očistiť všetky vstavané prvky, ako sú obklady, okná, dvere a podobne.

Bezpečnosť práce : Stierková omietka je netoxická a nehorľavá. Pri dodržiavaní základných hygienických zásad je zdravotne nezávadná .Pri práci si chráňte telo pracovným odevom, ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným krémom. Pri brúsení používajte ochranný štít, alebo okuliare. Pri práci nepiť, nejesť, nefajčiť.
Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetríte regeneračným krémom.

Technické údaje:	
Reakcia na oheň	Eurotrieda C
Prídržnosť	Min. 0,3 MPa

Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale

Dátum vyhotovenia 30.6.2012

Vypracoval : SUNCOLOR spol. s r.o.