

LAK SYNTETICKÝ NA LODĚ,DŘEVO,VRATA RYCHLESCHNOUCÍ s UV filtrem S – 1119

SLOŽENÍ: Roztok alkydových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem speciálních aditiv a UV filtru

BAREVNÉ ODTÍNY: Transparentní 0000

POUŽITÍ POUŽITÍ: Lak S-1119 je určen pro venkovní i vnitřní lesklé nátěry očištěných a povrchově upravených dřevěných a kovových předmětů. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Lak je vysoce lesklý tvrdý a hladký, použitelný do interiéru i exteriéru. UV filtr výrazně zabraňuje stárnutí nátěrového filmu. Lak má velmi dobrou odolnost i ve vlhkém prostředí. Je vhodný i na ošetření částí lodí ve sladkovodním prostředí, zahradního nábytku, sportovního náčiní apod.

Použití na dřevo: Lakovaný materiál s obsahem max. do 5 % vody zbavíme mastnoty, zbytků pryskyřice (vymytím ředidlem C-6000) a prachu po obroušení (brusným papírem č.150).

Pro první nátěr ředíme do 25 % ředidlem S-6005a použijeme jako nátěr „penetrační“. Po 24 hod. nátěr lehce přebrousíme smirkovým papírem č.220-400 a po očištění nanese druhou, případně i třetí vrstvu laku s odstupem 24 hod. Použití na kov: Odrezený, suchý a odmaštěný kov opatříme 1-2 nátěry laku s odstupem 24 hod.

ŘEDILO: Ředí se ředidlem S-6005 nebo xylen

VLASTNOSTI NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU:

Obsah netěkavých látek % hmot. min.	50
Výtoková doba (poh. 4/23° C)	170 - 250 s
Zasychání stupeň 1	max. 6 hod.
stupeň 3	max. 32 hod.
Vydatnost	6 - 10 m ² /kg

VLASTNOSTI ZASCHLÉHO NÁTĚRU: lesk stupeň 1 - 2
přilnavost stupeň 1

doporučená tloušťka suchého filmu(2-3 nátěry) 60-75 μm

HODNOTY PRO STANOVENÍ EMISNÍCH LIMITŮ: Hustota: 900 – 1000 kg/m³
VOC: 384 g/l
TOC: 0,37 kg/kg

EU – mezní hodnota tohoto výrobku (kat.A/e) : 400 g/l (2010)

BEZPEČNOST PRÁCE: Při práci s NH je nutno dodržet zásady bezp.práce a ochrany zdraví ČSN 672003.

POŽÁRNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.
Vhodným hasivem je pěnou nebo prášek.

BALENÍ: Plnění do obalů - 0,8 kg, 4 kg, 8 kg, 15 kg

SKLADOVATELNOST: Je 24 měsíců ode dne výroby. Skladování při teplotách + 5°C až + 25°C v dobře uzavřených obalech (dle ČSN 670811).

LIKVIDACE ODPADŮ A OBALŮ: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

UPOZORNĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI:

Výrobek obsahuje xylen (směs isomerů) jako rozpouštědlo. Dále obsahuje butanonoxim a Kobaltnatou sůl kyseliny 2-ethylhexanové, který může vyvolat alergickou reakci.

KLASIFIKACE PŘÍPRAVKU: Zdraví škodlivý. Hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.
Označení výstražným symbolem: Xn
Dále viz bezpečnostní list výrobku.