



Technický list:

Číslo tovaru: 1906301

CYKLON Kaučukový tmel

CYKLON Kaučukový tmel je elastický tmel na špárovanie, s obsahom rozpúšťadiel, na báze syntetického kaučuku. Priľne na povrchy bez toho, aby bola nutná úprava základovým primerom. Môže sa nanášať aj počas dažďa, na mokré a hladké povrchy.

Oblasti použitia

CYKLON Kaučukový tmel je určený špeciálne na montáže striech a pre klampiarov, ale i na aplikáciu do klimatizačnej a odsávacej vzduchotechniky. Veľmi sa osvedčuje pri dilatačných škárach a spojoch napr. fasád, skla, sanitárnych a strešných priestorov, ale i na pohotovostné opravy trhlín, prasklín a dier na strechách, odkvapoch a pod. Priľne/viaže sa bez základných náterov na murivo, betón, omietku, drevo, kovy, bitúmen a väčšinu umelých hmôt.

Vlastnosti produktu

- neobsahuje silikón
- znáša sa s materiálmi obsahujúcimi bitúmeny
- znáša sa s meďou
- priľne i na vlhkých a mierne olejnatých povrchoch
- prelakovateľný / pretierateľný väčšinou farieb
- odolný voči UV-žiareniu
- veľmi dobre odoláva plesniam
- univerzálne použiteľný

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Doba do vytvorenia kože*	cca. 15 – 20 minút
Rýchlosť vytvrdnutia*	cca. 2 - 4 mm / deň
Teplota pri spracovaní	od +5°C do + 40°C
Povolená celk. deformácia	max. 25%
E-Modul 100% natiahnutie (ISO R37H2)	0,5 N/mm ²
Shore A – Härte (ISO 868)	25 ± 5
Zmraštenie z objemu	cca. 20%
Odolnosť voči teplotám	od -25°C do +80°C

* pri teplote 23°C a relat. vzdušnej vlhkosti 50%

Postup pri práci

Styčné lepené plochy musia byť čisté a riadne utreté – zbavené voľných častíc. Dilatačné a spojové škáry je pred tmelením nutné – v zhode s DIN 18540 – vypodložiť polyetylénovou šnúrou, resp. upraviť podľa národných predpisov. Hladké styčné plochy smú byť počas tmelenia / špárovania mokré. Plochy s poróznym (nasiakavým) povrchom musia byť však suché. Pri nanášaní tmelu dbajte hlavne na to, aby boli škáry bezo zbytku vyplnené. Vyhladením sa vytvorí intenzívna väzba medzi tmelom a styčnými plochami. Vyhládzanie je nutné vykonať ešte predtým, ako sa na povrchu tmelu začne vytvárať koža – nelepivý povrch. V prípade dlhodobjšieho naniesenia pod vodou je možné, že škáry tmelené CYKLON Kaučukový tmel zožltnú. Táto zmena farby však v žiadnom ohľade nemá negatívny vplyv na kvalitu tmelu.

GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.

Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121

gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynex.sk

Obmedzenia použitia

CYKLON Kaučukový tmel je pretierateľný bežne dostupnými farbami a lakmi. V prípade náterov farbami s obsahom rozpúšťadiel môže dochádzať k spomaleniu ich vysychania. Pred použitím laku alebo farby však odporúčame v každom prípade vykonať predbežnú skúšku na skrytom mieste.

Skladovanie a trvanlivosť

V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote od 0°C do +35°C, poskytujeme záruku 24 mesiacov.

Bezpečnostné informácie

- tmel je horľavý
- opakovaný styk s pokožkou môže spôsobiť jej vysychanie a praskanie
- výpary môžu spôsobiť ospanlivosť a malátnosť
- nevdychujte výpary
- zabráňte styku s očami a pokožkou
- odpad a obaly zlikvidujte bezpečným spôsobom
- používajte iba v dobre vetraných priestoroch

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.



GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.

Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121

gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynex.sk