



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

ChS EPOXY SOUPRAVA 1200

PN:KT-B -42- 01-10

Název výrobku

Souprava 1200

Složení

Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu.

Odstín

Vyrábí se v jedné jakosti barva žlutá až žlutohnědá

Použití

Souprava 1200 použít k přípravě lepicích kompozic, stěrkových hmot a tmelů, k lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu apod. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citrónové vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou není však vhodná pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou obsahujícími více než 5 % organických kyselin (octová, mléčná) a potravinami s obsahem etylalkoholu vyšším než 20% před aplikací nesmí být kompozice zředována přísadkou jakékoliv ředidla nebo rozpouštědla.

Pryskyřice se dokonale smísí s tvrdidlem P 11 v hmotnostním poměru: 100 hm.dílů:pryskyřice 1200: 6,5 hm.dílů tvrdidla P 11. Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 30 minut při 15- 20°C. Připravenou pryskyřici naneste na lepené plochy a následně přikličte k sobě, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte (tlakem asi 0,02 MPa). Optimální tloušťka nánosu je asi 0,1 mm. Vytvrzuje se při normální teplotě nebo zvýšené do 60°C. Vytvrzení pryskyřice proběhne do 48 hodin.

Ředidlo na umytí pomůcek

C 6000

acetón

toluén

Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE - C - žravý (tvrdidlo P 11)

První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít vodu v malých dávkách (ředící efekt)

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

Vzhled

žlutohnědá viskozní kapalina

Doba zasychání

vytvrzení v hod. max.48

Balení

100 g + 10 g

Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.