



KITTFORT PRAHA
Horňátky 1
277 11 Neratovice

ŠAMOTOVÁ VÝMAZOVÁ HMOTA

PN:KT-B- 18- 01-09

Název výrobku

Šamotová výmazová hmota

Složení

Směs oxidů :křemičitý,hlinitý,titaničitý a dalších příměsí.Typ teplem tuhnoucí malta G 1 - K.

Odstín

Šedý

Použití

Šamotová výmazová hmota se používá při stavbách a opravách vyzdívky menších topenišť všeho druhu. Obsah sáčku se před použitím mísí s vodou v poměru přibližně 5 : 1 na těstovitou hmotu, která se dokonale prohněte. Poškozená vyzdívka se navlhčí vodou, potom se zaplní připravenou hmotou a na povrchu uhladí. Opravené topeniště se nechá podle velikosti opraveného místa zaschnout 12 - 24 hodin. Potom se dosuší při mírném topení až opravená místa dokonale zatvrdnou. Při požití jako pojiva mezi šamotové tvarovky je nutno množství přidané vody mírně zvýšit, aby se vytvořila řídká kaše. Pro zvýšení pevnosti šamotové hmoty doporučujeme přidat vodní sklo - přibližně 2 polévkové lžíce na 1 kg šamotové hmoty (přidáním vodního skla se pevnost šamotové výmazové hmoty zvýší až několikanásobně). Žáruvzdornost do 1400 °C.

Ředidlo:

roztok vodního skla s vodou
v poměru 2 : 1

První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení.

Při požití: vypláchnout ústa, vyvolat zvracení, popř.vyhledat lékaře

Při zasažení kůže: po práci se umýt

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat čistou vodou, popř.vyhledat lékaře

Vzhled

šedá hmota

Balení

1 kg, 5 kg

Záruční doba: v neporušeném původním neomezena