



FIXCEYS

Popis výrobku

CEYS FIXCEYS je rozpouštědlem ředitelné lepidlo vhodné k lepení všech druhů materiálů na různé podklady. Lepidlo je vhodné dokonce i na choulostivé materiály, jako jsou zrcadla nebo pěnový polystyren.

Díky své plnicí schopnost, rychlosti účinku a odolnosti vůči teplotním a vlhkostním změnám patří toto lepidlo do základního vybavení domácnosti k opravám vlastními silami a ke kutilským pracím.

Přípravek také vytváří pružné spoje, které snášejí drobnější úder a vibrace; také je lze po vytvrzení brousit, a dokonce i natírat barvou.

Technické vlastnosti

Hustota (kg/l): přibližně 0,88

Obsah sušiny (%): 48 - 49

Stékání (Daniel): >1

Viskozita (Pa·s): 2,500 (0.1 s-1) – 130 (10 s-1)

Smyková pevnost (7 d, smrkové dřevo, kg/cm²): 13

Smyková pevnost (7 d, hliník, kg/cm²): 3

Fyzikální vlastnosti:

Vzhled: čirá pasta charakteristického zápachu.

Tixotropní

Doba otevření: 5 – 10 minut

Maximální pevnosti se dosáhne za: 24 hodin

Teplota při nanášení: 5 – 30 °C

Teplotní odolnost: -15 až +80 °C

Použití

- Lepení panelů a výlisků.
- Lepení dlaždic.
- Lepení háčků kov/hliník.
- Vyplňování děr a menších prasklin a trhlin.
- Lepení zrcadel, mramoru a přírodního kamene.
- Lepení malých dřevěných nebo plastových* předmětů.

* S výjimkou naprosto nelnoucích plastů, jako je polyetylén (PE), polypropylén (PP) nebo teflon (PTFE).

Materiály

Zrcadla, kovy, plasty, sklo, kámen, dřevo, dlaždice, mramor, omítka, pěnový polystyren apod.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Lepené povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu a odmaštěné.

Nanesení:

Naneste lepidlo po kapičkách na jeden nebo oba povrchy, plochy v požadované poloze spojte a mírným tlakem zatíže.

Oba předměty od sebe oddělte a nechte lepidlo 5- 10 minut zasychat.

Po odpaření rozpouštědla plochy spojte v jejich požadované trvalé poloze.

Rozpouštění a čištění

Před zaschnutím lze lepidlo odstranit hadříkem zvlhčeným univerzálním rozpouštědlem (ethanol, aceton apod.).

Po vytvrzení je možno je odstranit už pouze mechanicky.

Skladování

Hořlavý výrobek. Přípravek uchovávejte v původním balení v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 5 – 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a veškerých zápalných zdrojů.

Doba použitelnosti výrobku je 36 měsíců.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Hořlavá kapalina a páry. Při používání tohoto výrobku nekuřte. Nevdechujte výpary. Nepožívejte.

Bližší informace je možno najít v bezpečnostním listu (BL) výrobku.

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.