



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

EXLAZUR

EXLAZUR tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou.

Lazúra je určená na drevené povrchy v interiéri aj v exteriéri na konštrukčné drevené prvky, podlahu, nábytok, ploty a iné drevené či drevovláknité povrchy. Náter si zachová prirodzený vzhľad, povrch zostáva paropriepustný a lazúra jemne zvýrazní štruktúru dreva. Lazúra je odolná voči poveternostným podmienkam a odolná voči UV žiareniu.

Tenkovrstvá olejová lazúra sa veľmi ľahko nanáša a hlboko prenikne do povrchu dreva a tým ho dokonale spenetruje. Náter tenkovrstvou olejovou lazúrou nepraská a nelúpe sa, na povrchu nevytvára hrubú vrstvu a tak následná renovácia je veľmi jednoduchá.

Lazúra nie je vhodná na detské hračky, či na povrchy v styku s potravinami.

Výsledný efekt náteru je ovplyvnený druhom a kvalitou dreva, predošlými nátermi, technikou aplikácie a množstvom naneseného množstva lazúry.

Návod na použitie: Povrch musí byť suchý, čistý, odmastený a zbavený starých náterov. Lazúru nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v jednej až v dvoch vrstvách. Prvý náter po zaschnutí treba prebrúsiť jemným brúsny papierom a následne aplikovať druhý náter. Jednotlivé nátery aplikujte v dostatočnom časovom odstupe, cca 6 – 8 hodín, závisí od poveternostných podmienok a vyschnutia náteru. Pred použitím dôkladne premiešajte. Lazúra v obale má jemne fialový nádych, čo nemá vplyv na výsledný efekt. Náter lazúrou je transparentný a prirodzene pololesklý.

Výdatnosť: 10 – 12 m²/l

Skladovanie: Skladujte na suchom, chladnom mieste

Vzhľad: viskózna kvapalina

Farba: namodravá

Vôňa: po rozpúšťadlách

Výtoková doba F4 (23°C): min. 35 s

Hustota: cca 0,889 g cm⁻³

VOC: 700g/l

TOC: 0,380 kg/kg

Sušina: 30% obj.

Stupeň lesku: pololesklý odtieň

Tvrdosť kyvadlom: 40%

Povrchové zaschnutie: 60 min

Balenie: 0,6l, 2,5l 5l

Skladovanie: 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.