



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PROFILAK

jednozložkový polyuretánový lak na parkety a nábytok

lesk, mat

Použitie: Profilak je určený na vrchné transparentné lakovanie parkiet, schodníc, nábytku a drevených výrobkov ako sú dvere, okenice, obloženia stien, stropov a ostatných aplikácií v interiéri a nenáročných aplikácií v exteriéri (drevo nie je vystavené priamym poveternostným vplyvom)

Návod na použitie: Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch. Parkety nesmú byť pred lakovaním voskované, ani obsahovať zvyšky vosku. Starý náter je potrebné dokonale zbrúsiť. Prvý náter sa aplikuje lakom zriedeným 10%-mi Riedidla Profilak. Po 6-8 hodinách sa náter prebrúsi brúsny papierom číslo 180-220 a po odstránení brúsneho prachu sa aplikuje náter 2x neriedeným lakom. Intervaly medzi nátermi sú min. 6 hod. pri izbovej teplote. Čas medzi nátermi nesmie prekročiť 24 hod. Spotreba laku je 10-12 m²/kg. Po 3 dňoch je možné podlahu zaťažiť nábytkom.

Upozornenie: Pracovné zariadenie ako i lakovaný podklad nesmie obsahovať vodu! V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť defekty lakovaného povrchu. Profilak vytvrdzuje vplyvom vzdušnej vlhkosti a preto nesmie zostať obal s lakom otvorený, aby nedošlo ku gélovaniu a vytvrdzovaniu laku.

Lak bol testovaný na protikĺznosť podľa STN 74 4507.

Vzhľad: viskózna kvapalina

Farba: priesvitný

Vôňa: po rozpúšťadlách

Hustota: cca 0,95 g cm⁻³

Obsah neprchavých látok: min. 40% hm

Stupeň lesku: lesklý 90% matný 25 %

Tvrdosť kyvadlom po 2 dňoch: 60% po 7 dňoch: 65% Povrchové zaschnutie: 60 min

Spotrebujte: do 12 mesiacov od dátumu výroby

Skladovanie: pri teplote +5 až +25°C na suchom a dobre vetranom mieste.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.