



A325

UNIVERSAL ACRYLIC AKRYLOVÝ TMEL NA TESNENIE A VYPLŇOVANIE MEDZER

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Možnosť pretierať nátermi na báze vody a syntetickými nátermi
- Dokonalá príľnavosť bez použitia penetrácie na väčšine aj mierne vlhkých povrchov
- Univerzálny úsporný akrylový tmel na tesnenie
- Takmer bez zápachu.
- Jednoduché nanášanie a čistenie

POPIS VÝROBKU

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC je univerzálny tmel na báze akrylovej disperzie. Odparením vody po nanosení výrobku vznikne mäkká, plasticky elastická hmota.

POUŽITIE

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC bol vyvinutý na tesnenie škár medzi schodmi, stenami, stropmi, lištami, okennými rímsami, drevenými a kovovými rámami okien, betónom a murivom. Na vnútorné použitie.

SPÔSOB POUŽITIA

Škára so správnymi rozmermi je schopná absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka škáry by mala byť vždy v správnom pomere k šírke škáry. Všeobecným pravidlom je pomer hĺbky škáry k šírke škáry pri šírke škáry do 10 mm 1:1, pričom minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm. Pri škárach širších ako 10 mm zodpovedá hĺbka šírke delenej 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100%	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Rýchlosť nanášania	@ Ø3 mm / 4 bar	450 g/min
Teplota aplikácie		+5 °C až 40 °C
Báza		Akrylová disperzia
Čas vytvrdnutia	@ +23 °C / relatívna vlhkosť 50 %	2 mm / 24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53505 / ISO 868	200 %
Stakavosť	ISO 7390	< 2 mm
Pri preprave mrazuvzdorný		Do -15 °C
Pohyb škár		7,5 %
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505 / ISO 868	30
Tvorba šupky	DBTM 16	5 minút @ +23 °C / relatívna vlhkosť 50 %
Teplotná odolnosť		-20 °C až 75 °C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/- 3 %.

OBMEDZENIA

- Nevhodné pre trvalé pôsobenie vody
- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady

PRÍPRAVA POVRCHU A DOKONČOVANIE

Teplota aplikácie od +5 °C do +40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Všetky povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Povrchy musia byť očistené od všetkých voľných častíc, savé povrchy nemusia byť dokonale suché. Veľmi porézne povrchy ako: sadra, pórobetón, vápenec atď., musia byť natreté zmesou 1 dielu výrobku **Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC** a 2 dielov vody. Pred použitím vždy vyskúšajte príľnavosť. Dokončite a vyhladte s použitím vody.

PRETIERATEĽNOSŤ

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC je pretierateľný po úplnom zaschnutí tmelu. Počas vytvrdzovania sa výrobok zmršťuje, čo môže spôsobiť popraskanie náteru. Vynikajúca pretierateľnosť nátermi na báze vody a syntetickými nátermi. Maľovanie farbami na báze s vysokým obsahom vody môže spôsobiť vznik trhlín. Pred nanosením odporúčame vyskúšať kompatibilitu s náterom.

ČISTENIE

Nástroje sa musia po použití očistiť vodou. Ruky si môžete očistiť s použitím obrúskov **Bostik Perfect Seal Univerzálné utierky** a/alebo pomocou vody a mydla.

FARBA

- biela

BALENIE

- Kartuša 300 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom pôvodnom obale pri skladovaní na suchom mieste pri teplote od + 5 ° C do + 25 ° C, je skladovateľnosť až 18 mesiacov od dátumu výroby.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

CERTIFIKÁTY

- Francúzska regulácia VOC A+
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111