



Bostik

A975

PREMIUM PAINTABLE

JEDINEČNÝ PRETIERATEĽNÝ NEPRASKAJÚCI AKRYLOVÝ TMEL

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Trvanlivý, s nízkym obsahom VOC a bez ftalátov
- Pretierateľný vodou riediteľnými a syntetickými farbami
- Dokonalá príľnavosť bez použitia penetrácie na väčšine aj ľahko vlhkých povrchov
- Znižuje praskanie a stratu farby náteru
- Jednoduché nanášanie a čistenie
- UCA®: Možnosť dokonalého natierania, vyvinuté v úzkej spolupráci so špičkovým priemyslom náterových hmôt

POPIS VÝROBKU

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE je vysoko kvalitný akrylový tmel, ktorý je možné pretierať väčšinou vodou riediteľnými a syntetickými farbami a ktorý minimalizuje popraskanie a stratu farby náteru.

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE spĺňa špecifikácie BREEAM uvedené v kapitole „Zdravie a bezpečnosť“, oddiel 02 Kvalita vzduchu vo vnútri budovy, pre úroveň emisií (produktov) prchavých organických zlúčenín (VOC).

POUŽITIE

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE je vyvinutý pre tesnenie spojovacích špár medzi schodmi, stenami, stropmi, lištami, okennými rímsami, drevenými a kovovými okennými rámami a medzi betónom a murivom, alebo pre vyplňovanie puklín či otvorov po skrúškach a hrebeňoch v stenách a stropoch z dreva, sádry, sádkartonu, muriva, betónu atď.

POKYNY PRO POUŽITIE

Škára so správnymi rozmermi je schopná absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka škáry by mala byť vždy v správnom pomere k šírke škáry. Všeobecným pravidlom je pomer hĺbky škáry k šírke škáry pri šírke škáry do 10 mm 1:1, pričom minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm. Pri škárach širších ako 10 mm zodpovedá hĺbka šírke delenej 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	DIN 53504 S2	0,70 N/mm ²
Rýchlosť nanášania	@ Ø3 mm / 4 bar	260 g/min
Teplota aplikácie		+5°C až 40°C
Základ		Akrylová disperzia
Čas vytvrdzovania	@ +23 °C / relatívna vlhkosť 50 %	2 mm / 24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53505 / ISO 868	200 %
Stekavosť	ISO 7390	< 2 mm
Pri preprave mrazuvzdorný		Do -15 °C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505 / ISO 868	40
Vytvorenie šupky	DBTM 16	10 minút @ +23 °C / relatívna vlhkosť 50 %
Teplotná odolnosť		-20°C až 75°C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	0,70 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/-3 %.

OBMEDZENIA

- Nehodí sa pre stáله pôsobenie vody
- Nehodí sa pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady
- Nanášanie vonku iba pri dobrom, suchom počasí a prípravok musí po nanosení schnúť aspoň 5 hodín.

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášania +5 °C až +40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Všetky povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Povrchy musia byť očistené od všetkých voľných častíc, savé povrchy nemusia byť dokonale suché. Silne porézne povrchy, napr. sadra, pórobetón, vápenec atď., musia byť natreté zmesou 1 dielu výrobku **Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE** a 2 dielov vody. Pred použitím vždy vyskúšajte príľnavosť. Dokončite a vyhladte s použitím vody.

MOŽNOSŤ NATIERANIA

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE je možné pretierať, keď úplne uschne. Úplne pretierateľný vodou riediteľný a syntetickými nátermi. Pred nanesením odporúčame vyskúšať kompatibilitu s náterom.

ČISTENIE

Nástroje sa musia po použití očistiť vodou. Ruky si môžete očistiť s použitím výrobkov **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky** a/alebo vodou a mydlom.

FARBA

- biela

BALENIE

- Kartuša 280 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom obale a pri skladovaní na suchom mieste s teplotou medzi +5 °C a +25 °C je skladovateľnosť až 18 mesiacov od dátumu výroby.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je nutné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach www.bostik.com.

CERTIFIKÁTY

- Emicode EC1 Plus
- Francúzska regulácia VOC A+
- Blue Angel
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNOLÓGIA UCA

Kompatibilita tmelov s nátermi je zaručená našou jedinečnou osvedčenou technológiou UCA. UCA je skratka pre Unique Compatibility Additives (jedinečné kompatibilné aditíva). Tmely Bostik s logom UCA ponúkajú najlepšiu možnú kompatibilitu medzi tmelmi a nátermi vďaka vybraným surovinám, špeciálnym aditívam a špecializovaným výskumným, vývojovým a skúšobným zariadeniam.

BREEAM

BREEAM je popredná svetová metóda hodnotenia odolnosti pre veľké plánovacie projekty, infraštruktúru a budovy. Zisťuje a reflektuje hodnotu vysoko kvalitných výrobkov počas životného cyklu v prostredí stavby, od novej výstavby až po prevádzku a renováciu.

Spoločnosť Bostik je schopná podporovať medzinárodnú schému BREEAM pri vydávaní certifikátov nezávislých tretích strán; to platí aj pre tento výrobok Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE. Vďaka klasifikácii EC1 Plus môže spoločnosť Bostik poskytovať požadované „dôkazy“ podľa oddielu 02 Kvalita vzduchu vo vnútri budovy pre úroveň emisií prchavých organických zlúčenín (VOC).

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111