



PERFECT SEAL

KÚPEĽNA NEUTRÁLNY SILIKÓN

TECHNICKÝ LIST

KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- IDEÁLNE PRE VANE A AKRYLOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY
- ODOLNÝ VOČI HUBÁM A PLIESNIAM
- DOKONALÁ PRIĽNAVOSŤ K VÄČŠINE PODKLADOV
- PRE VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POUŽITIE
- Nízke zmrštenie a strata hmotnosti (rovné a hladké spoje bez škodlivého napätia)
- EMICODE (trieda EC 1 Plus)

POPIS VÝROBKU

100% SILIKÓNOVÝ TESNIACI TMEL s neutrálnym systémom vytvrdzovania pre sanitárne tesnenie v spojení s polyakrylom, polyesterom, PVC, oceľou, hliníkom atď. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči rozvoju húb a plesní. Je bezpečný pre plasty a kovy, poskytuje vynikajúcu príľnavosť k väčšine materiálov používaných v stavebníctve.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Základ	Neutrálny silikón (2 – Pentanone Oxime)
Stekanie	podľa DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Predĺženie pri lome	podľa DIN 53504 S2 500%
Odolnosť voči prachu	do 8 minút (pri tepl. 23 ° C a relatívna vlhkosť vzduchu 55%)
Doba vytvrdenia	2 mm / 24h (pri 23 ° C a 55% relatívnej vlhkosti)
Modul 100%	podľa ISO 8339: 0,25 MPa (N/mm ²)
Tvrdosť Shore A	podľa DIN EN ISO 868:15
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	od -50°C do +120°C
Teplota aplikácie	od +5°C do +40°C
Prijateľná deformačná schopnosť	+/- 25%
Vlastná hmotnosť	podľa DIN EN ISO 1183-1: 1,02 g/ml
Pevnosť v ťahu	podľa DIN 53504 S2: 1,20 MPa



VYUŽITIE

Na izoláciu v mokrých miestnostiach (kúpeľne, pracovne, sprchy). Bezpečný pre jemné povrchy akrylátových vaní a sprchových vaničiek, sanitárne armatúry, lamináty atď. Vďaka vysokej odolnosti voči poveternostným vplyvom (nízke a vysoké teploty, UV, voda) je možné s úspechom použiť aj v exteriéri.

DRUHY POVRCHOV

lamináty, kovy, akryláty, smalt, keramika, sklo, betón, kameň, sadra, drevo, živica, PS, PU, PVC a ďalšie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, špiny, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, kytov, lepidiel, odlupujúcich sa náterov a lakov a iných podobných nečistôt. Podklady musia byť úplne suché.

SPÔSOB POUŽITIA



Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šikmo pod uhlom 30°/45° na šírku spoja. Aby sa zabránilo znečisteniu okolia vyplňovanej medzery, zaistite ju po stranách maskovacou páskou. Pásku odstráňte ihneď po spracovaní spoja. Na

čerstvý tmel naneste sprej Bostik Hladký Spoj. Spojte tvarujte špachtľou Bostik Perfect Seal. Znovu naneste sprej a do 8 minút od aplikácie škáru jemne vyhladte.

VEĽKOSTI SPOJA

Hĺbka spoja by mala byť vždy úmerná jeho šírke. Pre šírku škáry do 10 mm by tento pomer mal byť 1:1 (minimálna šírka a hĺbka škáry je 5 mm). Pre škáry širšie ako 10 mm, hĺbka [mm] = (šírka [mm] / 3) + 6 mm.

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

SPOTREBA

100 ml/ 1m škáry s prierezom 10 mm x 10 mm = 100 mm². Vynásobením šírky škáry (mm) hĺbkou škáry (mm) získame počet mililitrov / 1 m.

ČISTENIE

Čerstvo znečistené ruky a náradie je možné umyť extrakčným benzínom.

UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu. Počas spracovania a vytvrdzovania sa vyhnite kontaktu s alkoholovými parami, uhľovodíkmi, čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami. Nevhodné pre mäkké plasty, PP, PE, PTFE a bitúmen.

SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, v suchu a chlade, pri teplote +5°C až +25°C. Po použití vytlačte asi 2 cm hmoty a nechajte zaschnúť. Pred opakovaným použitím odstráňte stuhnutú hmotu z aplikátora. Výrobok zostane použiteľný maximálne 6 mesiacov po otvorení.

DOSTUPNÉ BALENIE

KAT. Č. / FARBA	TYP
BOK001533 / BIELA	Tuba 280ml

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.