



H780

SUPERGRIP INVISIBLE
UNIVERZÁLNE ČÍRE LEPIDLO A TMEL

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Univerzálne krištáľovo číre lepidlo
- Vhodné tiež na použitie ako fasádny tmel
- Neobsahuje izokyanáty a rozpúšťadlá
- Nezmršťuje sa, vytvrdzovanie bez bublín
- Dokonalá priľnavosť bez penetrácie na väčšine povrchov
- Neutrálne vytvrdzovanie, takmer bez zápachu
- Nespôsobuje hrdzavenie kovov
- Vysoká mechanická odolnosť a modul pružnosti

POPIS VÝROBKU

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE je univerzálne vysoko pevné krištáľovo číre hybridné lepidlo a tmel.

POUŽITIE

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE bol špeciálne vyvinutý ako univerzálne silné stavebné lepidlo a fasádny tmel. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** je vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu vhodný aj pre oblasti, kde dochádza k styku s potravinami, alebo kde sú potraviny spracovávané či skladované. Spoločnosť Bostik odporúča tento výrobok pre vnútorné použitie, v prípade vonkajšieho použitia môže dochádzať k zníženiu čírosti.

SPÔSOB POUŽITIA

Naneste lepidlo s možnosťou 'vetrania' vo zvislých húseniciach s medzerami 10–20 cm medzi nimi. Lepidlo nenanášajte v bodkách! Počas prvých 24 hodín použite ako podperu 3 mm silnú obojstrannú lepiacu pásku, aby bola hrúbka lepidla správna.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Rýchlosť nanášania	@ Ø 2,5 mm / 6,3 bar	150–300 g/min
Teplota pri aplikácii		+5°C až 40°C
Báza		Hybridná
Doba vytvrdzovania	@ +23 °C / relatívna vlhkosť 50 %	2–3 mm / 24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504 S2	450 %
Stekavosť	ISO 7390	< 2 mm
Pri preprave mrazuvzdorný		Do -15 °C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	45
Vytvorenie šupky	DBTM 10,00	10 min. pri + 23 °C / Relatívna vlhkosť 50 %
Teplotná odolnosť		-40 °C až +90 °C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/-3 %.

OBMEDZENIA

- Nie je vhodný pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové povrchy
- Nie je vhodný pri stálom pôsobení vody
- Pri dlhodobom pôsobení UV žiarenia môžu výrobky stratiť farbu a stať sa menej odolnými proti UV žiareniu.
- Nehodí sa pre pohyblivé a zasklievacie škáry
- Nehodí sa pre prírodný kameň a zrkadlá.

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášania +5 °C až +40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Všetky povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** dokonale priľne bez použitia penetrácie k väčšine neporéznych povrchov. Porézne povrchy je nutné predbežne ošetriť vhodnou penetráciou. Pred použitím vždy vyskúšajte priľnavosť. Na vyhladenie škáry používajte **Bostik Perfect Seal Dokončovací sprej**.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál, nástroje ako aj ruky je možné očistiť obrúskami **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky**. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

FARBA

- krištáľovo číra

BALENIE

- Kartuša 290 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom obale a pri skladovaní na suchom mieste s teplotou medzi +5 °C a +25 °C je skladovateľnosť až 15 mesiacov od dátumu výroby.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

CERTIFIKÁTY

- ISEGA
- EMICODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- Francúzska regulácia VOC A+

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku.

Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111