



Bostik

H910

SUPERGRIP FAST CURE

JEDINEČNÉ, EXTRÉMNE RÝCHLO TVRDNÚCE, SILNÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Extrémne rýchle vytvrdzovanie a spevnenie (80 % < 15 minút)
- Vysoká mechanická odolnosť
- Úspora nákladov vďaka tenkej 2mm lepiacej vrstve
- Neobsahuje izokyanáty a rozpúšťadlá
- Neutrálne vytvrdzovanie, takmer bez zápachu
- Odolnosť proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
- Skvele priľne k mnohým stavebným materiálom



POPIS VÝROBKU

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE je vysoko kvalitné hybridné lepidlo s rýchlym spevnením a extrémnou silou v ťahu.

POUŽITIE

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE bol konkrétne vyvinutý ako univerzálne silné lepidlo na lepenie mnohých stavebných materiálov, ako sú: kameň, betón, sklo, sadrokartón, PU, PVC, tvrdé plasty, smalt, keramika, meď, olovo, zinok, cín, hliník, kovy, zliatiny, nerezová oceľ, panely z HPL a cementových vlákien a drevo.

SPÔSOB POUŽITIA

Odrežte vrchnú časť závit na kartuši, pričom dávajte pozor, aby ste nepoškodili závit. Odrežte trysku v uhle 45° na požadovaný priemer a naskrutkujte na kartušu. Kartušu vložte do pištole a opakovane stláčajte spúšť, až začne vytekať lepidlo. Lepidlo naneste „vetraným“ spôsobom a vo zvislých húseniciach na jeden z povrchov, zarovnajte a pritlačte povrchy k sebe, aby sa roztlačili kvapky lepidla. Bežne stačia kvapky s priemerom 5 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	DIN 53504 S2	3,60 N/mm ²
Rýchlosť nanášania	@ Ø 2,5 mm / 6,3 bar	70 g/min
Teplota aplikácie		+5°C až 40°C
Báza		Hybridná
Hustota	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504 S2	110 %
Stekavosť	ISO 7390	< 2 mm
Pri preprave mrazuvzdorný		Do -15 °C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	78
Vytvorenie šupky	DBTM 10,00	15 min. pri + 23 °C / relatívnej vlhkosti 50 %
Teplotná odolnosť		-30°C až 75°C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	3,7 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/- 3 %.

OBMEDZENIA

- Nehodí sa pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové povrchy
- Nehodí sa pre stále pôsobenie vody
- Nehodí sa pre pohyblivé škáry
- Nehodí sa v kombinácii s chloridmi (bazény).

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášania + 5 °C až + 40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Povrchy musia byť suché, čisté a pevné. **Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** dokonale priľne bez použitia penetrácie k väčšine neporéznych povrchov. Pred použitím vždy vyskúšajte priľnavosť.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál, nástroje ako aj ruky je možné očistiť obrúskami **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky**. Vytrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

FARBA

- biela

BALENIE

- Kartúša 290 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom obale a pri skladovaní na suchom mieste s teplotou medzi +5 °C a +25 °C je skladovateľnosť až 12 mesiacov od dátumu výroby.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je nutné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

CERTIFIKÁTY

- Francúzska regulácia VOC A+

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológií alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111