



Bostik

P360

SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE

UNIVERZÁLNY POLYURETÁNOVÝ TMEL S VYSOKÝM MODULOM PRUŽNOSTI
PRE KONŠTRUKČNÉ A DILATAČNÉ ŠKÁRY

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Dokonalá príľnavosť bez penetrácie na väčšine, aj vlhkých povrchoch
- Skvelé mechanické vlastnosti
- Trvalo elastický

POPIS VÝROBKU

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE je profesionálny polyuretánový tmel s vysokým modulom pružnosti pre konštrukčné a dilatačné škáry.

POUŽITIE

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE je vyvinutý špeciálne ako univerzálny tmel pre tesnenie konštrukčných a dilatačných škár.

SPÔSOB POUŽITIA

Škára o správnych rozmeroch je schopná absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka škáry musí byť vždy v správnom pomere k jej šírke. Ako všeobecné pravidlo platí, že pomer hĺbky škáry k jej šírke pri šírke škáry do 10 mm je 1:1, s minimálnou šírkou a hĺbkou 5 mm. U škár širších ako 10 mm odpovedá hĺbka šírke delené 3 plus 6 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100%	ISO 8339	0,35 N/mm ²
Teplota pri aplikácii		+5 °C až 40 °C
Základ		Polyuretán
Čas vytvrdnutia	@ +23 °C / relatívna vlhkosť 50%	3 mm / 24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,23 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	ISO 8339	> 600%
Stekavosť	ISO 7390	< 3 mm
Pri preprave mrazuvzdorný		Až do - 15 °C
Pevnosť v šmyku	ISO 4587	± 1,10 N/mm ²
Pohyb škár		25 %
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	35
Zmršťovanie	ISO 10563	< 10%
Tvorba šupky	DBTM 10,00	120 min. pri + 23 °C / relatívna vlhkosť 50 %
Teplotná odolnosť		-40 °C až +80 °C
Pevnosť v ťahu	ISO 8339	0,80 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/- 3 %.



OBMEDZENIA

- Nehodí sa pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a živичné povrchy
- Nehodí sa v kombinácii s chloridmi (bazény)
- Pri vystavení UV žiareniu môže tmel mierne zožltnúť

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota aplikácie +5 °C až +40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Všetky povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. **Bostik P360 SEAL'N' MULTI PURPOSE** dokonale priľne bez použitia penetrácie k väčšine neporéznych povrchov. Porézne povrchy je potrebné predbežne ošetriť vhodnou penetráciou. Pred použitím vždy vyskúšajte príľnavosť. Na vyhladenie škáry používajte **Bostik Perfect Seal Dokončovací sprej**.

MOŽNOSŤ NATIERANIA

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE je možné pretierať nátermi na báze vody a väčšinou 2-zložkových náterov. Syntetické nátery môžu pomalšie schnúť. Pred nanosením odporúčame vyskúšať kompatibilitu s náterom. Pokiaľ budete **Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** pretierať (nie je nutné), odporúčame pred použitím ľahko ošmirgľovať tmel a povrchy škáry s použitím šmirgľového papiera. Pre najlepšie výsledky odporúčame natierať niekoľko dní po nanosení.

ČIŠTENIE

Nevytvrdnutý materiál, nástroje ako aj ruky je možné očistiť obrúskami **Bostik Perfect Seal Univerzálna utierky**. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

FARBA

- sivá

BALENIE

- Kartúša 300 ml, 12 v krabici
- Saláma 600 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom obale a pri skladovaní na suchom mieste s teplotou medzi +5 °C a +25 °C je skladovateľnosť až 12 mesiacov od dátumu výroby.

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať si a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

CERTIFIKÁTY

- F-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF F25E
- ASTM C-920
- Francúzska regulácia VOC A+

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

