



Bostik

P795

SEAL'N'FLEX PREMIUM

VYSOKO KVALITNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL PRE FASÁDY A POCHÔDZNE PLOCHY

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Vytvrdnutie bez bublín
- Vynikajúca spracovateľnosť
- Vhodný pre širšie škáry
- Trvalo elastický
- Vysoká mechanická odolnosť
- Nezmršťuje sa
- Dokonalá priľnavosť bez penetrácie na väčšine, aj vlhkých, povrchov

POPIS VÝROBKU

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM je jednozložkový užívateľsky prívetivý rýchlo tvrdnúci polyuretánový tmel novej generácie s nízkym obsahom MDI a s vynikajúcimi vlastnosťami a odolnosťou. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** počas vytvrdzovania nevytvára bubliny.

POUŽITIE

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM je konkrétne vyvinutý ako univerzálny tmel pre konštrukčné a dilatačné škáry a škáry v pochôdnych plochách a parkoviskách, vhodný tiež na použitie na strechách, zodpovedá norme NFP 85-610.

SPÔSOB POUŽITIA

Škára o správnych rozmeroch je schopná absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka škáry musí byť vždy v správnom pomere k jej šírke. Ako všeobecné pravidlo platí, že pomer hĺbky škáry k jej šírke pri šírke škáry do 10 mm je 1:1, s minimálnou šírkou a hĺbkou 5 mm. U škár širších ako 10 mm odpovedá hĺbka šírke delené 3 plus 6 mm. Javy ako napríklad výskyt vysokých teplôt, UV žiarenie, vystavenie chemickým látkam môžu spôsobiť farebné odchýlky (najmä vyblednutie farby). Zmena farby však nemá negatívny vplyv ani na technické vlastnosti a ani na odolnosť výrobku.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100%	ISO 8339	0,50 N/mm ²
Teplota pri aplikácii		+5 °C až 40 °C
Báza		PU novej generácie
Čas vytvrdenia	@ +23 °C / relatívnej vlhkosti 50 %	3 mm / 24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	ISO 8339	> 500%
Stekavosť	ISO 7390	0 mm
Pohyb škár		25 %
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	30
Zmršťovanie	ISO 10563	< 10%
Vytvorenie šupky	DBTM 10,00	90 min. pri + 23 °C / relatívnej vlhkosti 50 %
Teplotná odolnosť		-30 °C až +80 °C
Pevnosť v ťahu	ISO 8339	0,72 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/- 3 %.

OBMEDZENIA

- Nehodí sa pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové povrchy
- Nehodí sa v kombinácii s chloridmi (bazény).
- Ak bude biely tmel vystavený UV žiareniu, môže mierne zožltnúť

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášania +5 °C až +40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Všetky povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** dokonale prilne bez použitia penetrácie k väčšine neporéznych povrchov. Porézne povrchy je nutné predbežne ošetriť vhodnou penetráciou. Pred použitím vždy vyskúšajte príľnavosť. Na vyhladenie škáry používajte **Bostik Perfect Seal Dokončovací sprej**.

MOŽNOSŤ PREMAĽOVANIA

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM je možné pretierať nátermi na báze vody a väčšinou dvojzložkových farieb. Syntetické nátery môžu pomalšie schnúť. Pred nanosením odporúčame vyskúšať kompatibilitu s náterom. Pokiaľ budete **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** pretierať (nie je nutné), odporúčame pred použitím ľahko prebrúsiť tmel a povrchy škáry s použitím šmirgľového papiera. Pre najlepšie výsledky odporúčame natierať niekoľko dní po nanosení.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál, nástroje ako aj ruky je možné očistiť obrúskami **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky**. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

FARBA

- šedá

BALENIE

- Kartuša 300 ml, 12 v krabici
- Saláma 600 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom obale a pri skladovaní na suchom mieste s teplotou medzi +5 °C a +25 °C je skladovateľnosť až 15 mesiacov od dátumu výroby.

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku.

Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne

Tel.: +48 61 89 61 740

Email: info@bostik.pl

www.bostik.pl

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

CERTIFIKÁTY

- Bostik Flex-IQ®
- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- ASTM C920 typ S, kategórie NS, trieda 50, použitie T1 a NT, M, A
- ISEGA
- Francúzska regulácia VOC A+

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111