



Bostik

P985

SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING

VYSOKO VÝKONNÝ SAMONIVELAČNÝ TMEL NA PODLAHOVÉ ŠKÁRY

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Samonivelačný, rozlievací
- Vhodný pre sklon plochy $\leq 3\%$
- Jednozložkový, pripravený na použitie
- Vytvrdzovanie bez bublín
- Vynikajúca príľnavosť k väčšine stavebných materiálov
- Odolný voči väčšine chemikálií a leteckému palivu
- Vysoká trvanlivosť, trvalo pružný
- Vhodný pre dopravné plochy

POPIS VÝROBKU

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING je trvanlivý elastický samonivelačný polyuretánový tmel na škáry v podlahách.

POUŽITIE

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING bol špeciálne vyvinutý na tmelenie podlahových škár, na rezané dilatačné škáry v podlahárstve, škáry vnútorných a vonkajších keramických podláh, škáry parkovísk, garáží, striech, terás, balkónov, chodníkov, na opravy aktívnych trhlín vo vodorovných plochách, v dilatačných škárach medzi terasami a rámami a vodotesných škárach v kovových konštrukciách. Dobrá odolnosť voči vode, slanej vode, tukom, domácim čistiacim prostriedkom, väčšine chemikálií, leteckému palivu, UV žiareniu, výkyvom počasia, oteru a vrypom.

SPÔSOB POUŽITIA

Škára o správnych rozmeroch je schopná absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka škáry musí byť vždy v správnom pomere k jej šírke. Ako všeobecné pravidlo platí, že pomer hĺbky škáry k jej šírke pri šírke škáry do 10 mm je 1:1, s minimálnou šírkou a hĺbkou 5 mm. U škár širších ako 10 mm odpovedá hĺbka šírke delené 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

100% modul	ISO 37	0,45 N/mm ²
Rychlosť aplikácie	Ø4 mm/3 bar	500 g/min
Teplota pri aplikácii		+5°C až +40°C
Báza		polyuretán
Doba vytvrdzovania	pri +23°C/50% RH	3 mm/24 hodin
Hustota	ISO 1183-1	1,35 g/ml
Predĺženie pri prethnutí	ISO 37	1000%
Pohyb v škáre	ASTM C719	35%
Tvrdosť A podľa Shorea	ISO 868	25
Tvorba šupky		90 min. pri +23°C/50% rel. vlhkosti
Teplotná odolnosť		-30°C až +80°C
Pevnosť v ťahu	ISO 37	1,9 N/mm ²

Tieto hodnoty sú typické vlastnosti a môžu sa líšiť o +/-3%

OBMEDZENIA

- Nehodí sa pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neopren a bitúmenové podklady.
- Nehodí sa v kombinácii s chloridmi (bazény)
- Ak bude biely tmel vystavený UV žiareniu, môže mierne zožltnúť

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášania +5 °C až +40 °C (platí pre okolité prostredie a povrchy). Všetky povrchy musia byť pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. **BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING** dokonale prilne bez použitia penetrácie k väčšine neporéznych povrchov. Porézne povrchy je nutné predbežne ošetriť vhodnou penetráciou. Pred použitím vždy vyskúšajte príľnavosť. Na vyhladenie škáry používajte **Bostik Perfect Seal Dokončovací sprej**.

ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál, nástroje ako aj ruky je možné očistiť obrúskami **Bostik Perfect Seal Univerzálne utierky**. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

FARVA

- šedá

BALENIE

- Kartúša 300 ml, 12 v krabici
- Saláma 600 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom obale a pri skladovaní na suchom mieste s teplotou medzi +5 °C a +25 °C je skladovateľnosť až 15 mesiacov od dátumu výroby.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné si prečítať a pochopiť kartu bezpečnostných údajov výrobku. Tie sa dodávajú na vyžiadanie a sú k dispozícii na webových stránkach.

CERTIFIKÁTY

- A+ Francúzska regulácia VOC
- ASTM C 920 C35, S, P, NT, T1, M
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- ISEGA

08/2024

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých tlačенých a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Spoločnosť Bostik nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nepresnosti, ktoré sú dôsledkom zmien v technológii alebo výskume, ku ktorým došlo medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom zakúpenia výrobku. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zložení výrobkov. Pred aplikáciou by sa mal užívateľ zoznámiť s obsahom tohto dokumentu a súvisiacich dokumentov. Okrem toho by mal užívateľ vykonať skúšku a posúdiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky pri skladovaní alebo preprave výrobku sú mimo nášho vedomia a kontroly, a preto za ne spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť. Všetky objednávky sú vykonávané v súlade s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste výrobku sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111