



Technický list:

Číslo tovaru: 1904701

CYKLON Montážne lepidlo

CYKLON Montážne lepidlo je jednokomponentné lepidlo bez rozpúšťadla, na báze Akrylovej disperzie, s vysokou počiatočnou silou lepenia. Vhodné na lepenie rôznych materiálov, ako aj pomoc pri fixovaní a montáži v interiéri. CYKLON Montážne lepidlo vytvrdzuje vysychaním, po vytvrdnutí je pretierateľné.

Oblasti použitia

CYKLON Montážne lepidlo je funkčné na povrchoch ako drevo a dosky z dreveného vlákna, Styropor, PVC/PVC-pena, sadra, sadrokartón, dosky z minerálnych vlákien, murované steny, betón a omietky. Je použiteľné pri fixácii a montáži ozdobných líšt a soklov, izolačných dosiek, násypových dosiek atď. CYKLON Montážne lepidlo by sa nemalo použiť na kovové povrchy.

Vlastnosti produktu

- bez rozpúšťadla na báze akrylátovej disperzie
- prelakovateľné (bez silikónu), znáša náter
- odolné zvetraniu
- odolné času
- vysoká lepiivosť
- bez rozpúšťadla (na vodnej báze)

Informácie o spracovaní

Ošetrovanie podkladu: Podklad musí byť vysušený, s dovoľeným zaťažením, bez prachu a mastnôt. Pred použitím očistiť od zvyškov cementu, formového oleja/impregnácie, starých lepidiel, antiadhezívnych povlakov ako aj zvyškov farieb.

Nasiakavé podklady ako napr. drevo a betón pred použitím CYKLON Montážneho lepidla ošetriť predom vhodným vodným základom bez toho, aby sa zničila nasiakavosť daného podkladu.

CYKLON Montážne lepidlo sa nanáša na lepený podklad priamočiaro alebo vlnovkovito. Nakoniec časti k sebe dobre pritlačiť.

Pozor, oprava pozície je možná len krátkodobo.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Skúšobná metóda	Požadovaná hodnota
Hustota	DIN 53 217, časť 2	cca. $1,34 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Trvanlivosť	DIN EN 27 390	$\leq 2\text{mm}$
Čas zasychania povrchu	vlastná skúška	cca. 3 min
Obsah pevných častí	DIN 53 189	Ca 72%
Konečná pevnosť	vlastná skúška	po cca. 72 hod
Vytvrdenie	vlastná skúška	$\leq 1,5\text{mm}$
Teplota spracovania	---	+5°C do 40°C
Teplota zaťaženia	---	-25°C do +80°C
Stálosť pri skladovaní	---	12 mesiacov

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.



GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.

Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121
gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynex.sk