



ZINSSER® B-I-N

Plniaci základný náter a blokátor škvrn na báze šelaku

- Rýchle zasychanie
- Vynikajúca priľnavosť ku hladkým a lesklým povrchom
- Zloženie s vysokou krycou schopnosťou blokuje odolné a pretrvávajúce škvrny
- Utesňuje porézne povrchy
- Použitie pri teplotách pod bodom mrazu

ZINSSER® B-I-N

DESCRIPTION

Rýchloschnúci prostriedok na blokovanie škvrn a zápachu. Uzatvára nelakované alebo porézne povrchy tak, že vrchné nátery lepšie kryjú.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Doporučuje sa použiť na stropy, steny, dvere, obloženie, skrine, nábytok a podobné povrchy, ktoré sa majú natierať. Použitie v exteriéri je obmedzené iba na bodové lakovanie. Dá sa použiť k blokovaniu škvrn od vody, mastnoty, hrdze, cigaretového dymu, asfaltu, graffiti a mnoho ďalších typov škvrn.

Interiér: nové a už natreté sadrokartónové dosky, vytvrdené omietky/nátery na báze cementu, drevo (borovice, jedle, céder, sekvoja), kov (hliník, oceľ, nerezová oceľ, meď), vinyl, PVC, sklolaminát, vytvrdené murivo (štuk, betónové tvárnice, liaty betón, tehly). Blokuje škvrny a pachy vzniknuté v dôsledku poškodenia vodou a požiarom, uzatvára škvrny od tmavých farieb, mastnoty, hrdze, kreozotu, asfaltu, pastelky, rúžu, grafitov, fixiek, hrčíc, pruhov miazgy, triesloviny atď. V exteriéri: pred celoplošným základným náterom vodou alebo olejom bodovo natrite pretrvávajúce krvácanie hrčíc a pruhov miazgy. Tmelenie: B-I-N utesňuje nelakované alebo porézne povrchy, aby vrchné nátery lepšie kryli. Vyplňuje a viaže drevené vlákna, čím vytvára hladký, uzavretý povrch s odolnosťou proti smaltu, takže je potrebné menej vrstiev farby. Upozorňujeme, že veľmi porézne povrchy môžu vyžadovať dva nátery a môžu znížiť krytie.

Likvidácia škvrn: B-I-N je dokonalý základný náter, ktorý ničí škvrny v interiéri. Jedna vrstva účinne zablokuje škvrny, vrátane škvrn od vody, nikotínu, atramentu, grafitov, pasteliek, fixiek, hrdze a cigaretového dymu tak, že nepreniknú do vrchného náteru. Niektoré škvrny vyžadujú druhú vrstvu. Doporučuje sa pre trvalé utesnenie silných škvrn od ohňa a vody. B-I-N utesňuje cigaretový dym, škvrny a pachy spôsobené požiarom. Taktiež utesňuje zápach moču zvierat. B-I-N sa dá použiť v miestach, kde dochádza k náhodnému kontaktu s potravinami. B-I-N sa doporučuje tiež k utesneniu nikotínových škvrn alebo zápachu po tabaku.

Lesklé povrchy: lesklé smaltované a bezfarebné nátery, keramické obklady, obloženia, skrine a kovové povrchy sa dajú natrieť základným náterom bez brúsenie alebo odleskovania. Obklady stien: B-I-N sa dá použiť k základnému náteru dobre priľnutých, neporéznych obkladov stien, aby zakryli vzory/tmavé farby pred maľovaním.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm³):	1,16
Úroveň lesku:	Matt
Úroveň lesku pri 60°:	Mat: 5 - 10%
Obsah pevných látok v hmotnosti:	49%
Obsah pevných látok v objeme:	29%

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Na dotyk suché:	20 min
Suchý na opätovné natieranie:	45 min
Úplne vytvrdnuté:	1 - 3 dny

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

80 - 100 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

25 - 30 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

10 - 12 m²/l

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická spotreba závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu pri aplikácii.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, zbavený prachu, nečistôt a nadmerného množstva kriedového materiálu, špiny, mastnoty, oleja, vosku, plesne, lepidla na tapety alebo akéhokoľvek znečistenia, ktorý by mohol narušiť príľnavosť. Pokiaľ si nie ste istý, vždy umyte povrch čpavkovým alebo iným vhodným čistiacim roztokom. Odstráňte všetky zle priľnuté nátery. Okraje pôvodného náteru zbrúste do hladka s povrchom. Zľahka prebrúste odhalené drevo v exteriéri brúsny papierom zrnitosti 80 až 100, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetrané drevené vlákna. Pokúste sa odstrániť všetky škvrny umytím, obrúsením, oškrabaním a pod. Zlikvidujte plesne v exteriéri vhodným prípravkom proti plesni (HG). Odhalené drevo, ktoré bolo vystavené pôsobeniu poveternostným podmienkam viac ako 4 týždne je potrebné zľahka obrúsiť alebo prebrúsiť, aby sa odstránili zvetrané drevené vlákna. Plesne v interiéri odstráňte prostriedkom HG odstraňovač plesne. Dôkladne opláchnite. Pokiaľ sa obávajúte plesní a hniloby za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo na iných neviditeľných miestach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na sanáciu plesní a hniloby. Pri komerčných budovách a školách postupujte podľa príslušných pokynov pre odstraňovanie plesne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Aby bola zaistená homogenita, mali by sa náterové hmoty pred použitím dôkladne premiešať.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte pri teplote vzduchu a povrchu medzi -1 a 32°C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 70%. B-I-N neaplikujte, pokiaľ je povrchová teplota nižšia ako 3°C pod rosným bodom. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 12%.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použite prírodný alebo syntetický štetec. Neriedte.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Použite nylonový alebo polyesterový valček (8-12mm). Neriedte

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Tryska: 0,01-0,013 palca/tlak: 55-80 barov. Neriediť

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOVO ATOMIZOVANÝ SPREJ

Tryska 1,5 mm/ tlak 3-4 bar. Neriediť

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Rozliate látky a kvapky odstráňte denaturovaným alkoholom alebo čpavkovým čistiacim prostriedkom. Ihneď po použití umyte aplikačné nástroje v roztoku 1 diel čpavku a 3 diely vody.

POZNÁMKY

Vo väčšine prípadov stačí ako základný náter na väčšinu povrchov iba jedna vrstva. Pokiaľ dôjde k nadmernej absorpcii na veľmi poréznych podkladoch, môže byť potrebná druhá vrstva. Bodový základný náter sa odporúča iba pod vysoko krycími farbami. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď pred lakovaním celý povrch ošetrite základným náterom. Výrobok sa nedoporučuje pre celoplošné použitie v exteriéri alebo pre použitie podlahy.

last_updated: 07/10/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N

SAFETY DATA

Úroveň VOC:	448 g/l
VOC readymix:	448 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	500 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Preštudujte si bezpečnostný list a bezpečnostné informácie uvedené na obale.

SKLADOVATEĽNOSŤ

3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplote medzi 4 a 27°C.

last_updated: 07/10/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu