



## ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

### Blokátor škvŕn & adhézny základný náter

- Uzatvára škvŕny od graffiti, mastnoty, hrdze, miazgy, cédru a sekvojového dreva
- Antikorózný náter, ideálny pre nové kovy
- Priľnie k väčšine povrchov bez nutnosti predchádzajúceho brúsenia alebo maľovania
- Rýchle schne
- Biele a pastelové odtiene

# ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

## DESCRIPTION

Univerzálny akrylový vodou riediteľný náter blokujúci škvrny, zaisťujúci príľnavosť na hladké povrchy.

## ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Výrobok sa používa na vnútorné aj vonkajšie steny, stropy, dvere, obloženie, základy, zábradlie a podobné povrchy, ktoré sa dajú natierať. Bulls Eye 1-2-3 príľnie na drevo, omietku, betón, lesklé nátery, tvrdé dosky, sklo a dlaždice. Výrobok poskytuje antikorozy náter na železnom zábradlí, oceľových rámoch, potrubí a pod. Odoláva vzniku plesní a húb na zaschnutom filme vo vlhkom aj mokrom prostredí. Odolný voči povrchom s vysokým pH (až 12,5) vrátane omietok, liateho betónu, betónových tvární a štukov. Utesňuje porézne povrchy a zachytáva väčšiu škvrn v základnom filme (grafity, masť, hrdza, miazga z cedru a sekvojového dreva, kreozot a asfaltové škvrny). Niektoré škvrny môžu požadovať druhý náter. Podklady v interiéri: nové alebo skôr natreté sádkartónové dosky, vytvrdené omietky, cement, liaty betón, betónové tvárnice, štuky, drevo (borovica, jedľa, breza, dub a preglejka), hliník, železo, oceľ a pozinkovaný kov, PVC, lesklé lamináty a ďalšie povrchy v interiéri. Podklady v exteriéri: doporučuje sa pre všetky druhy dreva (nové alebo skôr natreté, borovica, cedar, sekvoj, preglejka a tlakovo ošetrované drevo), tvrdé dosky, kov (hliník, oceľ, železo a pozinkovaný kov), PVC, sklolaminát, murivo (štuk, betónové tvárnice, liaty betón a tehly).

## TECHNICAL DATA

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Hustota (g/cm³):                 | 1,26       |
| Úroveň lesku:                    | Satin      |
| Úroveň lesku pri 60°:            | Satén: 23% |
| Obsah pevných látok v hmotnosti: | 50,5%      |
| Obsah pevných látok v objeme:    | 34%        |

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Na dotyk suché:               | 30 min   |
| Suchý na opätovné natieranie: | 1 hodina |
| Úplne vytvrdené:              | 7 dny    |

## ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

80 - 110 µm

## ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

30 - 40 µm

## TEORETICKÁ SPOTREBA

9 - 12 m²/l

## PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a strata materiálu počas aplikácie.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, zdravý bez prachu, nečistôt, nadmerného množstva kriedového materiálu, špiny, masť, oleja, vosku, plesne, lepidla na tapety alebo akéhokoľvek znečistenia, ktoré by mohlo narušiť príľnavosť. Pokiaľ si nie ste istý, vždy umyte povrch roztokom čpavku a vody pre domácnosť, alebo vhodným čistiacim roztokom. Odstráňte všetky zle príľnuté nátery. Zostávajúce okraje naterovej vrstvy zbrúste do hladka s povrchom. Zľahka prebrúste odhalené drevo v exteriéri brúsny papierom zrnitosti 80 až 100, aby ste odstránili uvoľnené alebo zvetralé drevené vlákna. Pokuste sa odstrániť viditeľné škvrny umytím, obrúsením, oškrabaním a pod. Zničte plesne vhodným prípravkom proti plesni, napr. RUST-Oleum FK 111. Odstráňte hrdzu a očistite kovové a nové pozinkované podklady vhodným čistiacim prostriedkom, napr. RUST-Oleum ND 14. Na dreve najprv bodovo natrite suky základným náterom Zinsser B-I-N Primer-Sealer a až potom celý povrch natrite základným náterom Bulls Eye 1-2-3.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou a počas nej dôkladne premiešajte.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte pri teplote vzduchu medzi 10 a 32°C a relatívnej vlhkosti medzi 10 a 70%. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 12%

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použite nylonový, polyesterový alebo syntetický štetec. Neriediť.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Použite nylonový, polyesterový alebo syntetický štetec. Neriediť.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Tryska: 0,015 - 0,017 inch. Tlak materiálu: 140 - 175 bar. Neředit.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOVO ATOMIZOVANÝ SPREJ

Riedte maximálne 10% vody

## ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Teplá voda. V prípade zaschnutia na náradí nechajte počas noci namočené v roztoku čpavku a vody v pomere 1:4

## POZNÁMKY

Bulls Eye 1-2-3 nie je určený k blokovaní silných vodných škvŕn ani k aplikácii na podlahy, paluby, strešné plochy alebo akéhokoľvek povrchy vystavené ponoreniu alebo dlhodobému kontaktu s vodou.

## SAFETY DATA

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň VOC:             | 4 g/l                                                                        |
| VOC ready mix:          | 4 g/l                                                                        |
| Kategória VOC:          | A/g                                                                          |
| Limit VOC:              | 30 g/l                                                                       |
| Poznámky k bezpečnosti: | Preštudujte si bezpečnostný list a bezpečnostné informácie uvedené na obaly. |

## SKLADOVATEĽNOSŤ

2 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplote medzi 5 a 35°C.

last\_updated: 07/10/2025

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu