



## TECHNICKÝ LIST

### ONETIME® - Šlehaný tmel

#### DISTRIBUTOR/VÝROBCE

MOTIP DUPLI s.r.o.  
Popovky 196  
664 41 Troubsko  
tel. 547 424 700  
e-mail: prodej@cz.motipdupli.com

Red Devil, Inc.  
2400 Vauxhall Rd.  
Union, New Jersey 07083-1933  
USA

#### POPIS

Super-lehký, vysoce kvalitní speciální tmel-plnič pro vnitřní i venkovní použití. Čistě a bez nutnosti brousit vyplňuje vlasové praskliny, díry po hmoždinkách a hřebíčcích před nanášením interiérových a exteriérových barev. Nesmršťuje se, nepraská, nestéká, nevyžaduje broušení, přetíratelný, vodostálý, vynikající přilnavost k podkladu, před zaschnutím čistitelný vodou. Pro většinu aplikací postačuje nanášení v jedné vrstvě.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro opravu vlasových prasklin i větších puklin, děr a jiných poškození ve všech porézních materiálech, sádkartonu, dřevě, dřevotřískce, jemných štukových a sádrových omítkách a betonových panelech před nátěry. Výborně se hodí k opravám poškození rohů.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Konzistence               | nestékavá, namixovaná hmota s nízkou hmotností                                  |
| Přetíratelný              | vodou ředitelnými barvami po 2 hodinách,<br>syntetickými barvami po 24 hodinách |
| Přidržitost ČSN 73 2577)  | 0,633 MPa (požadavek normy min. 0,25 MPa)                                       |
| Objemové změny ČSN 722346 | 1,025% (požadavek normy -max. 20 %)                                             |
| Odolnost vodě             | nutno opatřit vrchním nátěrem                                                   |
| Odolnost proti praskání   | vynikající                                                                      |
| Hustota                   | 0,44 kg/ 1 litr                                                                 |
| Sušina (%)                | 51 ± 0,5                                                                        |
| pH                        | 9 ± 0,25                                                                        |
| Barva                     | jasně bílá                                                                      |
| UV stabilita              | vynikající                                                                      |
| Zápach                    | slabý po akrylátech a čpavku                                                    |
| Teplota vznícení          | vyšší než 94°C                                                                  |

#### DOBA SCHNUTÍ

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Zaschlý a přetíratelný | 30 minut až 2 hodiny |
| Plně vytvrzen          | 7 dnů                |

#### PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a špatně přilnavých zbytků starých barev.

#### APLIKACE

Pokud je tmel v nádobce zaschlý delším skladováním, přidejte čajovou lžičku vody na každých 200 ml produktu a promíchejte. Pomocí pružné, **HLADKÉ** špachtle vtlačte ONETIME® do otvoru nebo pukliny a povrch uhladte. Vodou ředitelnými barvami lze přetírat po 2 hodinách. ONETIME® Po zaschnutí saje barvu, proto je doporučováno aplikovat více vrstev interiérového nátěru. Syntetickými barvami lze přetírat po 24 hodinách. V exteriéru ONETIME® vždy přetřete barvou.

#### NEVHODNÉ POUŽITÍ

Kovové nebo plastové povrchy.  
Pro nanášení na velkých plochách v tenké vrstvě jako stěrkový tmel.  
Pro mezery mezi sádkartonovými deskami spojenými spárovací páskou.  
Nemá izolační vlastnosti, nelze použít pro lepení ani pro flexibilní spoje a dilatační spáry ani jako konstrukční tmel.

#### ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

vodou (před vytvrzením)

#### BALENÍ

0,25 litru, 0,5 litru, 1 litr, 4 litry

#### BEZPEČNOST

Bezpečnostní list na vyžádání

#### SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky od data výroby v neotevřených nádobách na suchém, dobře větraném místě mimo přímé slunce a při teplotě 25°C. Nádobu uchovávejte pevně uzavřenou. Neskladujte při teplotách pod 0°C.

Tato informace je podávána v dobré víře. Výrobce ani dovozce nezodpovídá za jakákoliv rizika nebo nároky, které mohou vyplývat z používání jeho výrobků mimo jeho dohled. Společnost si vyhrazuje právo upravit údaje bez předchozího oznámení.